



شرکت فرآورده های شیمیایی ساختمان
(سهامی خاص)

پودر بندکشی

مقداری را که روی کاشیها مانده است تمیز نمائید. میزان مصرف بستگی به ابعاد کاشی دارد. مثلا برای یک مترمربع به ابعاد ۱۵*۱۵ با عمق ۳ میلیمتر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم پودر بندکشی نیازمی باشد.

• توجه:

در چند روز اول حتماً چند بار درروز درزها را مرطوب نمائید، این کار باعث افزایش قابل ملاحظه دوام و استحکام بندها میشود. اضافه کردن چسب بتن مرغوب به نسبت یک قسمت چسب به سه قسمت آب به پودر بندکشی باعث بالا رفتن مقاومت و جلای بیشتر رنگ بندها میشود.

جدول مشخصات فنی:

پودر	حالت فیزیکی
در رنگ های متنوع	رنگ
۱/۴ gr/cm ³	وزن مخصوص
تا شش ماه در محیط های سرپوشیده و خشک	زمان مصرف و نحوه نگهداری
کیسه های پلاستیکی ۵ کیلوئی	بسته بندی

بخش عمده ای از زیبائی و جلوه کاشیکاری به دقت در اجراء و بندکشی متناسب با آن مربوط میشود. با استفاده از پودر بندکشی کاشی که در رنگهای متفاوت تولید میشود، زیبائی کاشیکاری را می توان صد چندان نمود. چون این ماده با استفاده از انواع رنگدانه های سازگار با سیمان و مقادیر زیاد تولید میشود، لذا رنگ آن همواره ثابت و یکنواخت بوده و بر اثر مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد.

• موارد مصرف:

- بندکشی انواع کاشی و سرامیک در دیوار و کف.
- بندکشی دور وان و دستشوئی.
- بندکشی نماهای آجری، سنگی و سیمانی.

• مزایا

- راحتی و سرعت مصرف.
- یکنواختی و ثابت بودن رنگ.
- عدم نیاز به تهیه مواد و رنگهای مختلف.
- بسته بندی کوچک و متناسب با مصرف.
- صد درصد ضدآب.

• روش و میزان مصرف:

در هنگام کاشیکاری درز مناسب بین کاشها را در نظر بگیرید برای بالا بردن دقت کار می توانید از انواع صلیبیهای مخصوص نصب کاشی که در ضخامتهای مختلف تولید میشوند استفاده نمائید. پس از اتمام کاشیکاری، پودر بندکشی با رنگ مناسب را انتخاب و به مقدار لازم آب به آن اضافه کرده و با دست یا قلم بندکشی درزها را پر کنید و یا درکف می توانید آن را بصورت دوغاب درآورده و روی کاشی بربزید و با جارو یا تی پلاستیکی درزها را کاملاً پر کنید. در هردو حالت قبل از خشک شدن پودر بندکشی